

## 然采丝

### 产品简介：

晨阳然采丝内墙水漆是采用净味新科技与漆膜功能完美结合的新一代高档墙面漆，采用创新净味乳液技术，漆膜具有独特的滑爽手感，抗污渍效果明显，超强耐擦洗、防水透气、超强抗碱、加倍防霉、可调色，更高遮盖力等多种实用功能，是一款兼具高环保性与高实用性的产品，特别适合室内精装，让家居生活高枕无忧。

### 产品特点：

- 独特滑爽手感，抗污渍效果明显；
- 净味配方；
- 防水透气，超强抗碱；
- 可调色，更高遮盖力。

光泽：哑光

颜色：白色，亦可应客户需求配制中色或浅色；

### 使用说明：

施工方法：辊涂、刷涂，喷涂

理论耗漆量 | 11-13 m<sup>2</sup>/kg（干膜 30 微米计），因实际施工表面的粗糙程度和稀释比例不同，耗漆量也有所不同。

稀释 | 使用前应搅拌均匀，为达到最佳涂刷效果，辊涂、刷涂时可添加不多于 20% 的清水稀释（可根据施工手感酌情增减）。若使用无气喷涂，可添加不多于 10% 的清水稀释。

基材处理 | 去除被涂刷面的粉尘、油脂、霉菌和其它粘附物，保持表面清洁、干燥和平整，墙体表面含水率小于 10%，pH 值小于 10。旧墙面应用铲刀把不牢固的旧漆膜清除，并清除表面灰尘粉化物和杂质，批平打磨，并彻底干燥。

施工环境 | 5-35℃，湿度小于 85%；夏季施工防止干燥过快，冬季施工禁止烘烤，沙尘天气施工紧闭窗户。

重涂时间 | （以干膜 30 微米，25-30℃ 计）

表干：30 分钟；硬干：60 分钟；重涂：间隔 2 小时。

贮存及有效期：在 5-35℃ 阴凉干爽环境密闭封存，36 个月。

集团技术中心拥有本资料的最终解释权。任何人员如对内容有异议或建议，请及时与技术中心联系。

执行标准：GB/T9756-2009 GB18582-2008

### 警告

### 危害说明

引起眼睛刺激。

可能引起皮肤过敏性反应。

### 预防措施

避免吸入粉尘、烟气、气体、烟雾、蒸气、喷雾。

使用中佩戴防护用具，操作后清洗手部以及其他接触部位。

禁止排入环境。

### 事故响应

如沾及皮肤（头发）：用大量肥皂水和清水冲洗。

如沾染眼部，请立即用大量清水冲洗，并寻求医疗救助。

若皮肤出现刺激或皮疹：就医。

### 安全贮存

避免阳光直射。

在通风良好的地方贮存，保持容器严格密封。

应与强酸、强碱、强氧化剂、食物和动物饲料隔离存放。

### 废弃处置

弃置涂料废物时应符合国家和地方的处置法规。

（使用前请参阅产品安全技术说明书）。